

### Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL3/410/2019

Lokalita: **Jakubčovice**

Číslo vzorku: **LL3/410/2019**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **27.5.2019, Vladimír Brabenec 08/ASPK/2013**

Vzorek zkoušen: **27.5.2019 - 28.5.2019**

Vzorek převzal(a): **27.5.2019, Martina Bauerová**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **prach do 4 mm**

Poznámka: Roční zkouška

#### Zrnitost kameniva


dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]	
2D	8	100
1,4D	5,6	100
D	4	92
D/2	2	66
	1	50
	0,5	37
	0,25	28
	0,125	21
	0,063	17



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	<b>4,4</b>
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	<b>17</b>

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

  
**EUROVIA Services, s.r.o.**  
Laboratoř oblasti Lomy  
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158  
pracoviště JAKUBČOVICE

28.5.2019 Zpracoval(a) **Petra Delínová**

28.5.2019 Schválil(a) **Petra Delínová**

Laboratoř oblasti Lomy, LL3 pracoviště Jakubčovice, Vítkovská 40, 742 36 Jakubčovice nad Odrou, Tel.: +420 556 312 336

VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/ +420 224 952 222, E/ sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100