


Protokol o zkoušce kameniva		Číslo:
Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.		LL1/186/2019
Lokalita: Plaňany	Číslo vzorku: LL1/186/2019	
Místo odběru: Výroba	Odběr provedl(a): 25.1.2019, Markéta Vosecká 08/ASPK/2015	
Vzorek zkoušen: 30.1.2019 - 5.2.2019	Vzorek převzal(a): 30.1.2019, Jan Hejlek	
Druh kameniva: Přírodní drcené kamenivo	Frakce kameniva: prach do 4 mm	
Poznámka: Roční zkouška		



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	0,4
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	13,2

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

6.2.2019 Zpracoval(a) **Tomáš Mařík**

6.2.2019 Schválil(a) **Tomáš Mařík**

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
Pracoviště TĚŠKOV

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100