


Protokol o zkoušce kameniva		Číslo:
Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.		LL1/1585/2015
Lokalita: Libochovany	Číslo vzorku: LL1/1585/2015	
Místo odběru: Výroba	Odběr provedl(a): 17.6.2015, Miroslav Wokurka 30/ASPK/2011	
Vzorek zkoušen: 18.6.2015 - 22.6.2015	Vzorek převzal(a): 18.6.2015, Tomáš Mařík	
Druh kameniva: Přírodní drčené kamenivo	Frakce kameniva: 32/125	
Poznámka: Roční zkouška		



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	0,2
Všeobecné požadavky na zrnitost	ČSN EN 933-1				G _c 85/15	-	-
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1				f ₂	%	0,3
Stanovení tvaru zrn - tvar. index 3 a větší	ČSN EN 933-4				Sl ₂₀	%	10

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV

22.6.2015 Zpracoval(a) **Tomáš Mařík**

22.6.2015 Schválil(a) **Tomáš Mařík**