

### Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL1/2179/2015

Lokalita: **Děpoltovice**

Číslo vzorku: **LL1/2179/2015**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **19.8.2015, Ctibor Machálka 05/ASPK/2015**

Vzorek zkoušen: **20.8.2015 - 25.8.2015**

Vzorek převzal(a): **20.8.2015, Tomáš Mařík**

Druh kameniva: **Přírodní kamenivo**


Frakce kameniva: **Nestandard**

Poznámka: Roční zkouška

#### Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
125	86
63	72
31,5	60
16	45
8	32
4	22
2	14
1	8
0,063	3,1



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	<b>1,1</b>
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	<b>3,1</b>

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

26.8.2015 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

26.8.2015 Schválil(a) **Zuzana Maříková**

