

### Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL1/1121/2019

Lokalita: **Dubnice**

Číslo vzorku: **LL1/1121/2019**

Místo odběru: **Pas**

Odběr provedl(a): **4.4.2019, Dedecius Eduard**

Vzorek zkoušen: **11.4.2019 - 15.4.2019**

Vzorek převzal(a): **10.4.2019, Zuzana Maříková**

Druh kameniva: **Přírodní těžené kamenivo**


Frakce kameniva: **Přepad**

Poznámka: Roční zkouška

#### Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
90	84
63	53
45	19
31,5	8
16	3
0,125	1



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	<b>0,5</b>
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	<b>1</b>

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

**EUROVIA Services, s.r.o.**  
Laboratoř oblasti Lomy  
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158  
pracoviště TĚŠKOV

16.4.2019 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

16.4.2019 Schválil(a) **Zuzana Maříková**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.:+420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel:+420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100