

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: **EUROVIA Kamenolomy, a.s.**

LL3/206/2016

Lokalita: **Bystřec**

Číslo vzorku: **LL3/206/2016**

Místo odběru: **Výroba**

Odběr provedl(a): **7.4.2016, Petr Křivohlávek 14/ASP/2011**

Vzorek zkoušen: **8.4.2016 - 11.4.2016**

Vzorek převzal(a): **8.4.2016, Martina Bauerová**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **prach do 4 mm**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]	
2D	8	100
1,4D	5,6	100
D	4	99
D/2	2	78
	1	58
	0,5	41
	0,25	29
	0,125	20
	0,063	13



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	1
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	13

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.



EUROVIA Services, s.r.o.

Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště JAKUBČOVICE

11.4.2016 Zpracoval(a) **Martina Bauerová**

11.4.2016 Schválil(a) **Martina Bauerová**