

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: **EUROVIA Kamenolomy, a.s.**

LL1/865/2016


Lokalita: **Plaňany**
Místo odběru: **Skládka**
Vzorek zkoušen: **5.4.2016 - 8.4.2016**
Druh kameniva: **Přírodní kamenivo**
Poznámka: **Roční zkouška**

Číslo vzorku: **LL1/865/2016**
Odběr provedl(a): **1.4.2016, Markéta Vosecká 08/ASPK/2015**
Vzorek převzal(a): **5.4.2016, Václav Mařík**
Frakce kameniva: **Nestandard**

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
90	100
63	58
31,5	37
16	35
8	34
4	33
2	32
1	31
0,063	26,8



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	3,8
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	26,8

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

8.4.2016 Zpracoval(a) **Tomáš Mařík**

8.4.2016 Schválil(a) **Tomáš Mařík**

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
Pracoviště TĚŠKOV

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100