


Protokol o zkoušce kameniva		Číslo:
Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.		LL1/1676/2016
Lokalita: Litice	Číslo vzorku: LL1/1676/2016	
Místo odběru: Skládka	Odběr provedl(a): 19.5.2016, Ladislav Peleška 22/ASPK/2011	
Vzorek zkoušen: 19.5.2016 - 24.5.2016	Vzorek převzal(a): 19.5.2016, Tomáš Mařík	
Druh kameniva: Přírodní kamenivo	Frakce kameniva: Nestandard	
Poznámka: Roční zkouška		



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	1,6
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	3,9

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV

24.5.2016 Zpracoval(a) **Jan Hejlek**

24.5.2016 Schválil(a) **Jan Hejlek**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100