

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL1/2136/2015

Lokalita: **Chraberce**

Číslo vzorku: **LL1/2136/2015**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **17.8.2015, Petr Troják 26/ASPK/2011**

Vzorek zkoušen: **21.8.2015 - 25.8.2015**

Vzorek převzal(a): **19.8.2015, Tomáš Mařík**

Druh kameniva: **Přírodní kamenivo**


Frakce kameniva: **Nestandard**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
31,5	90
16	44
8	13
4	6
2	4
1	3
0,5	2
0,063	1,5



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	0,4
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	1,5

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

26.8.2015 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

26.8.2015 Schválil(a) **Zuzana Maříková**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Pálava, Tel.: +420 377 462 063
 EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, fax: +420 224 951 428
 Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka číslo účtu: 0141830199/0100

EUROVIA Services, s.r.o.
 Laboratoř oblasti Lomy
 Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
 pracoviště TĚŠKOV
Mařík